



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

تاریخ: ۸۸/۰۶/۲۸
شماره: ۱۳۶۰۹۴/۱۰
پیوست: ۵



پژوهشگاه نیرو

دورنگار: ۸۸۷۷۷۷۵۵

جناب آقای مهندس یزدی

مدیر عامل محترم شرکت تولیدی و صنعتی رنگانفر

موضوع: ارسال نتایج آزمون سالت اسپری

با سلام،

احتراماً، پیرو دورنگار شماره ۱۲۵۶۵۴/۱۰۰۰ مورخ ۸۸/۶/۱۶ ضمن اعلام وصول فیش بانکی به مبلغ ۶۹۶۴۷۶۱ (شش میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار و هفتصد و شصت و یک) ریال بدینوسیله به پیوست نتایج آزمون سالت اسپری ارسال می گردد.

علی اکبر زام

رئیس مرکز شیمی و مواد



تاریخ صدور گزارش: ۸۸/۶/۲۵ کد گزارش آزمایشگاه: CP88-23 صفحه ۱ از ۱	گزارش آزمون TEST REPORT	مرکز شیمی و مواد آزمایشگاه مرجع رنگ و پوشش
---	------------------------------------	---

شماره نامه درخواست آزمون: ۰۲- م ی ۸۸ / مورخ: ۸۸/۴/۱ تاریخ دریافت نمونه / نمونه ها: ۸۸/۴/۶ تاریخ دریافت فیش واریزی و شروع آزمون:	نام مؤسسه/شرکت متقاضی: رنگانفر آدرس: خ ولیعصر ، روبروی پارک ساعی ، کوی تختی ، پلاک ۱۱ ، واحد ۲۱ کدپستی ۱۴۳۴۷۳۳۱۸۵ تلفن: ۸۸۷۹۹۴۱۸ فاکس: ۸۸۷۷۷۷۵۵
نام / کد نمونه: پرایمر BF ، میانی اپوکسی MIO و رویه اپوکسی کد نمونه در آزمایشگاه: SCP88-23	دمای محیط : $23 \pm 2^{\circ} C$ رطوبت محیط : ۲۵٪ - ۳۰

ردیف	نام و نوع آزمون / پارامتر مورد آزمون	استاندارد	نتیجه آزمون	واحد اندازه گیری	Test Items
۱	شيوه اعمال	ASTM D823	Air spray	-	Application
۲	آماده سازی سطح *	SSPC	ST3	-	Surface preparation
۳	درصد اختلاط (وزنی)	Tech. spec.	P:15/100 M:20/100 T:20/100	W	Mixing ratio
۴	ضخامت فیلم خشک	ASTM D1186	P: 80 M:120 T:70	μ	D.F.T
۵	سالت اسپری پرایمر (۷۱۵ ساعت)	ASTM B117	Resistant	-	Salt spray
۶	سالت اسپری سیستم (P+M+T) (۱۵۰۰ ساعت)	ASTM B117	Resistant	-	Salt spray

ملاحظات (اطلاعات و موارد خاص در مورد نمونه‌های ارسالی که باید در حین آزمون به آنها توجه نمود):
* آماده سازی پلیت ها بدون سند بلاست و مطابق دستور العمل ارسالی صورت گرفته است .

ملاحظات کلی:

- ۱- این گزارش نباید دوباره نویسی گردد به شرط آنکه به طور کامل وبا اجازه مدیر فنی آزمایشگاه مربوطه انجام گیرد.
- ۲- نمونه برداری توسط مشتری انجام شده است لذا آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال نمونه برداری و مسائل مرتبط با آن ندارد
- ۳- نتایج آزمون فقط برای نمونه های تست شده معتبر می باشد.(نمونه و پلیتهای تحت آزمون تا یکماه در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد)
- ۴- به اعتراضات وارده پس از یکماه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تأیید کننده (نام و امضاء): طیبہ سعدالدین

آزمایش کننده (نام و امضاء): محمد صادق رستمی

