



شرح محصول :

این رنگ به عنوان یک رنگ ترافیک اکریلیکی با رنگدانه‌های متنوع و مقاوم به عوامل جوی تولید و عرضه می‌شود.

موارد استفاده :

این رنگ چسبندگی مناسبی به سطح آسفالت و بتن داشته و جهت خط‌کشی خیابان‌ها، معابر، باند فرودگاه و جاده‌های بین شهری استفاده می‌گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : سفید و زرد مات (بدون محدودیت)

درصد حجمی مواد جامد : 53 ± 2 درصد

جرم حجمی : 1.5 ± 0.05 gr/cm³

میزان پوشش تئوری (برای ۴۰۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) : $1/32$ m²/lit

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای ۲۵ °C : ۱۵ دقیقه

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای ۲۵ °C : ۳۰ دقیقه

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای ۲۵ °C : ۸ ساعت

مدت زمان انبارداری : یکسال (در دمای ۴۰-۵ °C در ظرف اصلی باز نشده و در جای خشک و خنک نگهداری

شود)



FARCO TOP 301

رنگ ترافیک اکریلیکی

روش مصرف :

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس به مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد .

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد.

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی :

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد .
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد .
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد .

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

- ۱- دستگاه های مخصوص اجرای رنگ ترافیک
- ۲- غلطک
- ۳- قلم مو

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.