



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ ترافیک اکریلیکی دو جزئی با رنگدانه‌های متنوع و مقاوم به عوامل جوی تولید و عرضه می‌شود.

موارد استفاده :

این رنگ چسبندگی مناسبی به سطح آسفالت و بتن داشته و جهت خط‌کشی معابر، باند فرودگاه و جاده‌های بین شهری استفاده می‌گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : سفید و زرد مات (بدون محدودیت)

درصد حجمی مواد جامد : ۱۰۰ درصد

جرم حجمی :  $1.01 \pm 0.06 \text{ gr/cm}^3$

میزان پوشش تئوری (برای ۱۰۰۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) :  $1 \text{ m}^2/\text{lit}$

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای  $25^\circ\text{C}$  : ---

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای  $25^\circ\text{C}$  : -----

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای  $25^\circ\text{C}$  : ۴۵-۵۰ دقیقه

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای  $25^\circ\text{C}$  : ۴۵-۵۰ دقیقه

مدت زمان انبارداری : ۶ ماه (در دمای  $40^\circ\text{C}$  - ۵، در ظرف اصلی باز نشده و در جای خشک و خنک نگهداری شود)



### روش مصرف :

این رنگ به صورت دو جزئی بوده و هنگام مصرف باید دو جز را باهم مخلوط نموده و همزده تا مخلوط کاملاً یکسان گردد و سپس آن را بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید. دقت شود که مخلوط را در مدت زمان ۴۵-۵۰ دقیقه مصرف نمود.

### آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد.

### شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی :

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش :

- ۱- دستگاه های مخصوص اجرای رنگ ترافیک
- ۲- غلطک
- ۳- قلم مو
- ۴- اسپری

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.