



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ ترافیک بر پایه ی رزین کلرینتد رابر به همراه پیگمنت تیتان دی اکسید و انواع دیگر پیگمنت های مناسب تولید و عرضه می گردد. این رنگ چسبندگی عالی بر روی آسفالت و سطوح بتنی و سیمانی دارد و در مقابل عوامل جوی و نور خورشید و آب و آب نمک بسیار مقاوم می باشد.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان رنگ ترافیکی بسیار مناسب جهت خط کشی خیابانها و جاده های بین شهری و معابرو باند فرودگاه استفاده می گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : سفید - زرد وبدون محدودیت ، مات

درصد حجمی مواد جامد : 56 ± 2 درصد

جرم حجمی : 1.3 ± 0.05 gr/cm³

میزان پوشش تئوری (برای ۳۰۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) : $1/8$ m²/lit

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای ۲۵ °C : ۱۰ دقیقه

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای ۲۵ °C : ۳۰ دقیقه

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای ۲۵ °C : ۶ ساعت

مدت زمان انبارداری : ۶ ماه (در دمای ۴۰-۵ °C در شرایط محیطی مناسب)



روش مصرف:

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد.

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

- ۱- دستگاه های مخصوص اجرای رنگ ترافیک
- ۲- غلطک
- ۳- قلم مو

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.