



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ رویه بر پایه رزین الکید به همراه رنگدانه دی اکسید تیتان و دیگر انواع رنگدانه‌ها تولید و عرضه می‌شود.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک رویه سریع خشک بسیار مناسب جهت سازه‌های فلزی نظیر پل‌ها و سوله‌های صنعتی در محیط‌هایی با میزان خوردگی کم تا متوسط استفاده می‌گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : بدون محدودیت ، براق و یا نیمه براق

درصد حجمی مواد جامد : 54 ± 5 درصد

جرم حجمی : 1.17 ± 0.08 gr/cm³

میزان پوشش تنوری (برای ۵۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) : $10/8$ m²/lit

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای ۲۵ °C : ۵ دقیقه

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای ۲۵ °C : ۱۵ - ۲۰ دقیقه

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای ۲۵ °C : ۴ روز



FARCO TOP 221

رنگ رویه آلکیدی سریع خشک

روش مصرف:

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس به مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. در صورتی که از زمان اجرای لایه میانی مدت زمانی بیش از ۷۲ ساعت گذشته باشد می بایست سطح مورد نظر را بعد از تمیزی زبر نمایید.

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

۱- دستگاه CONVENTIONAL SPRAY (اسپری هوا)

۲- میکسر برقی یا بادی

۳- قلم مو

در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY از نازل ۱/۴ یا ۱/۶ میلی متر می بایست استفاده گردد.