



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ رویه بر پایه رزین آلکاید ملامین که به همراه رنگدانه دی اکسید تیتان و دیگر انواع رنگدانه-ها تولید و عرضه می شود.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک رنگ رویه کوره‌ای بسیار مناسب جهت سطوح لوازم خانگی یا بر روی بعضی قطعات اتومبیل و غیره استفاده می گردد که توسط دستگاه الکترو استاتیک می گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : بدون محدودیت ، براق

درصد حجمی مواد جامد : 49 ± 5 درصد

جرم حجمی : 1.25 ± 0.08 gr/cm³

میزان پوشش تئوری (برای ۲۵ میکرون ضخامت فیلم خشک) : 19.6 m²/lit

مدت زمان انتظار قبل از کوره : ۱۰ دقیقه

مدت زمان پخت در کوره 150°C - 160 : ۲۰ - ۳۰ دقیقه



FARCO TOP 251ES

رنگ کوره‌ای آلکاید ملامین الکترو استاتیک

روش مصرف:

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا با دستگاه الکترو استاتیک مناسب گردد.

آماده‌سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. سپس سطح را فسفات‌ه و برای سطوح آلومینیوم کروماته نمایید.

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می‌بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می‌بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می‌بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

- ۱- دستگاه الکترو استاتیک
- ۲- میکسر برقی یا بادی
- ۳- قلم مو