



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ رویه بر پایه رزین آلکاید ملامین که به همراه رنگدانه دی اکسید تیتان و دیگر انواع رنگدانه-ها تولید و عرضه می‌شود.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک رنگ رویه کوره‌ای بسیار مناسب جهت سطوح لوازم خانگی یا بر روی بعضی قطعات اتومبیل و غیره استفاده می‌گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : بدون محدودیت ، براق

درصد حجمی مواد جامد :  $44 \pm 5$  درصد

جرم حجمی :  $1.2 \pm 0.08$  gr/cm<sup>3</sup>

میزان پوشش تئوری (برای ۲۵ میکرون ضخامت فیلم خشک) : ۱۸ m<sup>2</sup>/lit

مدت زمان انتظار قبل از کوره : ۱۰ دقیقه

مدت زمان پخت در کوره ۱۴۰ - ۱۶۰ °C : ۲۰ - ۳۰ دقیقه



FARCO TOP 251

## رنگ کوره‌ای آلکاید ملامین

### روش مصرف:

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد.

### آماده‌سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. سپس سطح را فسفات‌ه و برای سطوح آلومینیوم کروماته نمایید.

### شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می‌بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می‌بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می‌بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

- ۱- دستگاه CONVENTIONAL SPRAY (اسپری هوا)
- ۲- میکسر برقی یا بادی
- ۳- قلم مو

در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY از نازل ۱/۴ یا ۱/۶ mm می‌بایست استفاده گردد.