



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ رویه بر پایه رزین اکریلیک اپوکسی کوره‌ای که به همراه رنگدانه دی اکسید تیتان و دیگر انواع رنگدانه‌ها تولید و عرضه می‌شود.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک رنگ رویه بسیار مناسب جهت سطوح لوازم خانگی یا بر روی بعضی قطعات اتومبیل و غیره استفاده می‌گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : بدون محدودیت ، براق

درصد حجمی مواد جامد : 46 ± 5 درصد

جرم حجمی : $0.95 \pm 0.08 \text{ gr/cm}^3$

میزان پوشش تنوری (برای ۳۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) : $15/3 \text{ m}^2/\text{lit}$

مدت زمان انتظار قبل از کوره : ۱۰ دقیقه

مدت زمان پخت در کوره $140 - 180^\circ\text{C}$: ۲۰ - ۳۰ دقیقه



FARCO TOP 341

رنگ کوره‌ای اکریلیک اپوکسی

روش مصرف:

این رنگ به صورت دو جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد.

آماده‌سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. سپس سطح را فسفات‌ه نماید.

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می‌بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می‌بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می‌بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

۱- دستگاه CONVENTIONAL SPRAY (اسپری هوا)

۲- میکسر برقی یا بادی

۳- قلم مو

در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY از نازل ۱/۴ یا ۱/۶ mm می‌بایست استفاده گردد.