



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ رویه بر پایه رزین اکریلیک کوره‌ای که به همراه رنگدانه دی اکسید تیتان و دیگر انواع رنگدانه‌ها تولید و عرضه می‌شود.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک رنگ رویه بسیار مناسب جهت سطوح لوازم خانگی یا بر روی بعضی قطعات اتومبیل و غیره استفاده می‌گردد .

مشخصات فنی :

فام ظاهری : بدون محدودیت ، براق

درصد حجمی مواد جامد :  $45 \pm 5$  درصد

جرم حجمی :  $0.92 \pm 0.08$  gr/cm<sup>3</sup>

میزان پوشش تئوری (برای ۳۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) : ۱۵ m<sup>2</sup>/lit

مدت زمان انتظار قبل از کوره : ۱۰ دقیقه

مدت زمان پخت در کوره ۱۴۰ - ۱۶۰ : ۲۰ - ۳۰ دقیقه

روش مصرف :

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد .



FARCO TOP 351

## رنگ کوره‌ای اکریلیک

آماده‌سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. سپس سطح را فسفات‌نماید.

### شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می‌بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می‌بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می‌بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

۱- دستگاه CONVENTIONAL SPRAY (اسپری هوا)

۲- میکسر برقی یا بادی

۳- قلم مو

در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY از نازل ۱/۴ یا ۱/۶ mm می‌بایست استفاده گردد.