



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ مخصوص جهت سطوح ABS و به صورت یک پوشش تک جزئی با استفاده از رنگدانه-های مختلف تولید و عرضه می شود. و دارای مقاومت عالی در برابر آب و نمک و ذرات روغن می باشد و با اسپری و برس قابل اجرا می باشد.

موارد استفاده :

از این پوشش جهت سطوح ABS که در مجاورت نورخورشید قرار دارند استفاده می شود.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : بدون محدودیت

درصد حجمی مواد جامد : 33 ± 5 درصد

جرم حجمی : 1.15 ± 0.08 gr/cm³

میزان پوشش تنوری (برای ۲۵ میکرون ضخامت فیلم خشک) : $13/2$ m²/lit

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای ۲۵ °C : ۳۰ دقیقه

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای ۲۵ °C : ۲ ساعت

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای ۲۵ °C : ۱۰۰ ساعت



FARCO TOP 371

رنگ جهت سطوح ABS

روش مصرف:

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد.

شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

۱- دستگاه CONVENTIONAL SPRAY (اسپری هوا)

۲- قلم مو .

در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY از نازل ۱/۴ یا ۱/۲ میلی متر می بایست استفاده گردد.