



### شرح محصول :

این رنگ به عنوان لایه میانی بر پایه‌ی رزین کلرینیتد رابر به همراه پیگمنت ضد خوردگی اکسید آهن میکایی تولید و عرضه می‌گردد. این رنگ مقاومت خوبی در برابر بخارات مواد شیمیایی، رطوبت، آب، و بخارات حاصل از مواد قلیایی و اسیدی دارد.

### موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان لایه میانی بسیار مناسب جهت آب‌بند سطوح بتنی، پوشش داخلی استخرها، سازه‌های دریایی و پوشش داخلی و خارجی مخازن استفاده می‌گردد.

### مشخصات فنی :

فام ظاهری : مشکی - طوسی ، مات

درصد حجمی مواد جامد :  $52 \pm$  درصد

جرم حجمی :  $1.5 \pm 0.08$  gr/cm<sup>3</sup>

میزان پوشش تئوری (برای ۵۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) :  $10.4$  m<sup>2</sup>/lit

زمان اجرای لایه بعدی در دمای ۲۵ °C : ۱۰ - ۲ ساعت

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای ۲۵ °C : ۱ ساعت

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای ۲۵ °C : ۳ ساعت

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای ۲۵ °C : ۷۲ ساعت



FARCO INTER 566

## رنگ میانی کلرینیتد رابر MIO

### روش مصرف:

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد. به زمان مناسب جهت اعمال لایه ها دقت شود.

### آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد. در صورتی که از زمان اجرای لایه میانی مدت زمانی بیش از ۲۴ ساعت گذشته باشد می بایست سطح مورد نظر را بعد از تمیزی زبر نمایید.

### شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

- ۱- دستگاه AIRLESS SPRAY (اسپری بدون هوا)
- ۲- دستگاه CONVENTIONAL SPRAY (اسپری هوا)
- ۳- میکسر برقی یا بادی
- ۴- قلم مو

در هنگام استفاده از AIRLESS SPRAY از نازل ۰/۴۵۷ یا ۰/۶۶۰ میلی متر می بایست استفاده گردد.  
در هنگام استفاده از CONVENTIONAL SPRAY از نازل ۲ یا ۲/۲ میلی متر می بایست استفاده گردد.