



شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ ترافیکی بر پایه‌ی رزین کلرینتد رابر به همراه پیگمنت تیتان دی اکسید و انواع دیگر پیگمنت‌های مناسب تولید و عرضه می‌گردد. این رنگ چسبندگی عالی بر روی آسفالت و سطوح بتنی و سیمانی دارد و در مقابل عوامل جوی و نورخورشید و آب و آب نمک بسیار مقاوم می‌باشد.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان رنگ ترافیکی بسیار مناسب جهت خط کشی خیابانها و جاده های بین شهری و معابرو باند فرودگاه استفاده می‌گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : سفید - زرد وبدون محدودیت ، مات

درصد حجمی مواد جامد :  $56 \pm$  درصد

جرم حجمی :  $1.3 \pm 0.08$  gr/cm<sup>3</sup>

میزان پوشش تئوری (برای ۳۰۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) :  $1/8$  m<sup>2</sup>/lit

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای ۲۵ °C : ۱۰ دقیقه

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای ۲۵ °C : ۳۰ دقیقه

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای ۲۵ °C : ۶ ساعت



FARCO TOP 581

## رنگ ترافیکی کلرینتد رابر

### روش مصرف:

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد.

### آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و غیره باشد.

### شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

- ۱- دستگاه های مخصوص اجرای رنگ ترافیک
- ۲- غلطک
- ۳- قلم مو