



### شرح محصول :

این رنگ به عنوان رنگ ترافیک اکریلیکی دو جزئی با رنگدانه‌های متنوع و مقاوم به عوامل جوی تولید و عرضه می‌شود.

### موارد استفاده :

این رنگ چسبندگی مناسبی به سطح آسفالت و بتن داشته و جهت خط‌کشی معابر، باند فرودگاه و جاده‌های بین شهری استفاده می‌گردد.

### مشخصات فنی :

فام ظاهری : سفید و زرد مات (بدون محدودیت)

درصد حجمی مواد جامد : ۱۰۰ درصد

جرم حجمی :  $1/6 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$

میزان پوشش تنوری (برای ۱۰۰۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) :  $1 \text{ m}^2/\text{lit}$

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  : ---

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  : -----

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  : ۲۵-۴۵ دقیقه

عمر مفید بعد از اختلاط در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  : ۲۵-۴۵-۵۰ دقیقه



FARCO TOP 321

## رنگ ترافیک اکریلیکی دوجزئی

### روش مصرف:

این رنگ به صورت دو جزئی بوده و هنگام مصرف باید دو جز را باهم مخلوط نموده و همزده تا مخلوط کاملاً یکسان گردد و سپس آن را بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید. دقت شود که مخلوط را در مدت زمان ۴۵-۵۰ دقیقه مصرف نمود.

### آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و نمک و غیره باشد.

### شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

- ۱- دستگاه های مخصوص اجرای رنگ ترافیک
- ۲- غلطک
- ۳- قلم مو
- ۴- اسپری