



شرح محصول :

این رنگ به عنوان یک رنگ ترافیک اکریلیکی با رنگدانه‌های متنوع و مقاوم به عوامل جوی تولید و عرضه می‌شود.

موارد استفاده :

این رنگ چسبندگی مناسبی به سطح آسفالت و بتن داشته و جهت خط‌کشی خیابان‌ها، معابر، باند فرودگاه و جاده‌های بین شهری استفاده می‌گردد.

مشخصات فنی :

فام ظاهری : سفید و زرد مات (بدون محدودیت)

درصد حجمی مواد جامد :  $53 \pm 5$  درصد

جرم حجمی :  $1.45 \pm 0.08$  gr/cm<sup>3</sup>

میزان پوشش تنوری (برای ۴۰۰ میکرون ضخامت فیلم خشک) :  $1.32$  m<sup>2</sup>/lit

مدت زمان خشک شدن سطحی در دمای ۲۵ °C : ۱۵ دقیقه

مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دمای ۲۵ °C : ۳۰ دقیقه

مدت زمان خشک شدن کامل در دمای ۲۵ °C : ۲۴ ساعت



FARCO TOP 301

## رنگ ترافیک اکریلیکی

### روش مصرف:

این رنگ به صورت تک جزئی بوده و هنگام مصرف باید کاملاً همزده شود و سپس به مقدار مورد نیاز به آن تینر مخصوص اضافه نموده تا ویسکوزیته رنگ برای اجرا مناسب گردد.

### آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و نمک و غیره باشد.

### شرایط آب و هوایی هنگام رنگ آمیزی:

- ۱- دمای محیط می بایست بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۲- دمای سطح می بایست ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳- رطوبت نسبی می بایست کمتر از ۸۰ درصد باشد.

### تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پوشش:

- ۱- دستگاه های مخصوص اجرای رنگ ترافیک
- ۲- غلطک
- ۳- قلم مو